

SCHEDA TECNICA



CHIMICAL IMPERMEABILE

CALCESTRUZZO PRESTAZIONALE STRUTTURALE DURABILE IMPERMEABILE RESISTENTE ALL'ATTACCO DEGLI AGENTI AGGRESSIVI

Conforme alla Norme Tecniche per le Costruzioni e alle Norme UNI EN 206-1 e UNI 11104

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE	<p>Chimical è un calcestruzzo prestazionale di nuova generazione progettato da Alpacem Calcestruzzi Italia Srl per la realizzazione di strutture impermeabili e resistenti all'attacco degli agenti aggressivi.</p> <p>Chimical è un calcestruzzo durabile strutturale rheoplastico ad alta lavorabilità impermeabile con valore medio di permeabilità $\leq 20\text{mm}$ (UNI EN 12390-8)</p> <p>Chimical è composto da materie prime certificate e marcate CE:</p> <ul style="list-style-type: none">• cementi conformi alla norma UNI EN 197-1;• aggregati con particolare curva granulometrica;• specifiche aggiunte a comportamento "pozzolanico";• specifici additivi superfluidificanti.
APPLICAZIONI ED IMPIEGHI	<ul style="list-style-type: none">• Platee e muri con quota sotto falda.• Vasche di contenimento che necessitano di elevata impermeabilità.• Strutture in ambienti aggressivi (aree a forte industrializzazione, ambienti marini, terreni solfatici).• Opere idrauliche.• Strutture edili ed industriali con faccia a vista ad elevata durabilità site in centri urbani.• Strutture agricole (sili, magazzini, allevamenti).• Piazze ecologiche.• Strutture in cui gli oneri di manutenzione o la continuità e la garanzia del servizio assumono un aspetto rilevante.
VANTAGGI E BENEFICI	<ul style="list-style-type: none">• Elevata lavorabilità e facilità di posa in opera.• Basso rapporto acqua/cemento e l'elevata compattezza permettono di ottenere un calcestruzzo particolarmente "chiuso" e quindi impermeabile secondo la norma UNI EN 12390-8 agli agenti aggressivi (cloruri, solfato e anidride carbonica) e maggiormente resistente all'azione aggressiva del gelo e disgelo.• Elevata impermeabilità aumenta la vita di servizio della struttura e riduce drasticamente gli operosissimi costi di manutenzione e ripristino.• Ottima fluidità del calcestruzzo (S5) richiede solo una leggerissima vibratura.

SCHEDA TECNICA

CHIMICAL IMPERMEABILE

Si raccomanda prima della scelta e dell'ordine del calcestruzzo di verificare attentamente quanto previsto dal progetto e di tutti i fattori che possono influire sui tempi e modalità di posa, costipazione, lavorazione, scassero e stagionatura.

Si raccomanda di comunicare all'ordine le seguenti caratteristiche identificative:

- classe di esposizione ambientale secondo UNI 11104;
- classe di resistenza a compressione;
- classe di consistenza al getto;
- diametro massimo dell'aggregato;
- altre esigenze come: tempi di posa, lavorazione, scassero, prestazioni a brevi stagionature, impermeabilità, prestazioni in clima freddo e caldo, getti faccia a vista, getti subacquei, getti in ambienti aggressivi, prestazioni di ritiro igrometrico ridotto o compensato, ecc.

Per poter raggiungere completamente le attese prestazioni del calcestruzzo occorre proteggerlo e stagionarlo accuratamente evitando:

- la rapida essiccazione;
- il dilavamento per pioggia o scorrimento d'acqua;
- il rapido raffreddamento durante i primi giorni appena dopo il getto;
- le elevate differenze di temperatura interna;
- la bassa temperatura inferiore a 5° C o gelo;
- le vibrazioni ed i colpi che possono danneggiare il calcestruzzo ed interferire con l'aderenza all'armatura.

La stagionatura del calcestruzzo deve iniziare subito dopo la sua posa e compattazione.

La stagionatura consiste nell'evitare il rapido raffreddamento o riscaldamento ed una prematura essiccazione provocata soprattutto dall'irraggiamento solare e dall'azione del vento.

I metodi di stagionatura principali sono:

- applicare prodotti stagionanti (curing) o nebulizzare
- acqua in superficie;
- posticipare i tempi di scasseratura;
- coprire il getto con telo di plastica.

La durata della stagionatura e protezione prevede un tempo compreso fra i 5 e 20 giorni, a questo scopo si raccomanda di attenersi a quanto previsto dalle Norme UNI EN 12350 e 12390 e nei casi di pavimentazioni dalle "Istruzioni CNR per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo delle pavimentazioni in calcestruzzo del giugno 2016".

Le caratteristiche e le prestazioni del prodotto fornito, ai sensi della Norma UNI 111104 si riferisce al calcestruzzo correttamente prelevato allo scarico dall'autobetoniera e maturato in condizioni standard e di umidità.

Un uso non conforme del calcestruzzo, una scorretta posa in opera, una maturazione e stagionatura non protetta pregiudicano il conseguimento delle prestazioni attese nella struttura finita. Inoltre, nel caso di umidità molto bassa o di vento si aggiunge, senza un'adeguata protezione del getto, il rischio di sviluppo di fessurazioni in superficie.

RACCOMANDAZIONI

SCHEDA TECNICA

CHIMICAL IMPERMEABILE

VOCE DI CAPITOLATO	Calcestruzzo a prestazione garantita (D.M. 17.01.2018 – UNI EN 206-1 UNI 11104) Tipo CHIMICAL IMPERMEABILE di Alpacem Calcestruzzi Italia Srl Caratteristiche e prestazioni richieste: Classe di esposizione ambientale Classe di resistenza compressione N/mm ² Classe di consistenza al getto Diametro massimo inerte mm. Rapporto acqua / cemento A/C		Prestazioni e dati tecnici CHIMICAL IMPERMEABILE XC4 - XD2 XD3- XS1 XS2 XS3 – XF1 XF2 XF3 XF4 - XA2 XA3 Valore di permeabilità per ogni singola classe di resistenza (UNI EN 12390-8) C32/40 Penetrazione media < 15 mm C35/45 Penetrazione media < 10 mm C40/50 Penetrazione media < 8 mm
	IMPIANTI DI PRODUZIONE <ul style="list-style-type: none"> • Fontanafredda/Pn • 0434 998554 • Mansuè/Tv • 0422 713099 • Ronchis/Ud • 0431 56475 • Buttrio/Ud • 0432 673382 • Fiumicello/Ud • 0431 969269 	<ul style="list-style-type: none"> • San Stino di Livenza/Ve • 0434 998554 • San Dorligo della Valle/Ts • 340 0980701 • Ronchi dei Legionari/Go • 0481229660 • Martignacco /Ud • 0432221264 • Pordenone /Pn• 0434966784 	
	I dati riportati nella seguente scheda sono risultanti dalle esperienze maturate da Alpacem Calcestruzzi Italia Srl e non hanno valore contrattuale. <u>Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si prega di contattare il nostro servizio tecnologico 0434/631129</u>		

Con la pubblicazione di questa scheda tutte quelle precedenti perdono la loro validità.

Versione: Gennaio 2026

Alpacem Calcestruzzi Italia S.r.l.

Sede legale: Via Castelnovo del Friuli n. 1-Z.I. Ponte Rosso (PN), 1-33078 San Vito al Tagliamento (PN)
 Tel: +39 0434 631129, E-Mail: calcestruzzi@alpacem.it; pec: friulanacalcezzisp.pec@legalmail.it
 Cap. Soc. € 796.000,00 i.v.; Reg.Imp.PN - C.Fiscale / Partita IVA: IT 00238420939
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alpacem Cementi Italia S.p.A.

www.alpacem.it