

CALSAL CEM II/A-LL 42,5 R

Proizvod	CALSAL je Portlandski cement z apnencem, trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R), proizveden v skladu s standardom SIST EN 197-1 v tovarni SALONIT ANHOVO, d.d.								
Sestava	Portland cementni klinker, apnenc (LL), do 5 % polnil, sadra								
Lastnosti	Cement odlikujejo visoke zgodnje in končne trdnosti ter konstantnost lastnosti.								
Uporaba	CALSAL je primeren za prefabricirane betonske izdelke, za armirane in nearmirane ter prednapete betone, kjer je zaželen hiter razvoj trdnosti.								
Tehnični podatki	<p>Povprečne vrednosti za lastnosti cementa</p> <table> <tr> <td>Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)</td> <td>31 MPa</td> </tr> <tr> <td>Standardna tlačna trdnost (28 dni)</td> <td>58 MPa</td> </tr> <tr> <td>Čas začetka vezanja</td> <td>190 min</td> </tr> <tr> <td>Specifična masa</td> <td>3,06 g/cm³</td> </tr> </table> <p>Vsebnost vodotopnega kroma (VI) je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006.</p>	Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	31 MPa	Standardna tlačna trdnost (28 dni)	58 MPa	Čas začetka vezanja	190 min	Specifična masa	3,06 g/cm ³
Zgodnja tlačna trdnost (2 dni)	31 MPa								
Standardna tlačna trdnost (28 dni)	58 MPa								
Čas začetka vezanja	190 min								
Specifična masa	3,06 g/cm ³								
Dobava	v razsutem stanju								
Skladiščenje	Skladiščiti v nepropustnih betonskih ali kovinskih silosih, zaščiten pred zračno vlago. Rok skladiščenja 3 mesece.								
Zagotavljanje kakovosti	Kakovost proizvodov zagotavljamo s stalnim nadzorom kakovosti v tovarni. Zunanji nadzor izvaja Zavod za gradbeništvo Slovenije. Št. certifikata o nespremenljivosti lastnosti: 1404-CPR-2429								
<p>Priporočila kupcem so podana na osnovi naših dosedanjih izkušenj in odražajo trenutno stanje znanja v tehniki in praksi. Podatki so informativni in ne predstavljajo pogodbene obveznosti proizvajalca, možna so nihanja v okviru zahtev standarda. Kupec je odgovoren za pravilno in namensko uporabo proizvoda. Podrobnejša navodila za varno uporabo so na voljo v varnostnem listu, ki je dostopen na spletni strani proizvajalca www.salonit.si in pri vašem prodajalcu.</p>									
<p>Zamenjuje vse predhodne izdaje. Datum izdaje: Maj 2017</p>									

